

# FICHA TÉCNICA: PLAVICOURO

## Composición:

Película plastificada compuesta por Cloruro de Polivinilo (PVC) reforzado con poliéster no tejido.

## Campos de aplicación:

Revestimiento de tapicería.

## Características técnicas:

Propiedades	Unidad	Limites	Método de Prueba*
Gramaje*	kg/m <sup>2</sup>	0,440 a 0,560	ITS-006
Ancho*	m	1,37 a 1,43	ITS-005
Color*	-	Conforme estándar	Comparación patrón visual

## INDEX

Tensión a la rotura Longitudinal	N/mm	Mín. 5,5	ASTM D 5034-09
Tensión a la rotura Transversal	N/mm	Mín. 5,0	ASTM D 5034-09
Alongamiento a la Rotura Longitudinal (MD)	%	Mín. 55,0	ASTM D 5034-09
Alongamiento a la Rotura Transversal (TD)	%	Mín. 85,0	ASTM D 5034-09
Resistencia al Desgarro Longitudinal (MD)	N	Mín. 150,0	ASTM D 6077-00
Resistencia al Desgarro Transversal (TD)	N	Mín. 150,0	ASTM D 6077-00
Adhesión al Sustrato Longitudinal. (MD)	N/75mm	Mín. 30,0	ISO 2411-00
Adhesión al Sustrato Transversal (TD)	N/75mm	Mín. 30,0	ISO 2411-00

(\* Las pruebas y ensayos en general deben realizarse en ambientes controlados de acuerdo con la norma técnica de referencia.

## Embalaje y almacenamiento

El material se suministra en rollos con un promedio de 50 metros lineales con un tubo de 2 pulgadas de diámetro. Se recomienda almacenar el material en el embalaje original, en posición horizontal en zonas lisas y sin elementos perforantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco, con una temperatura de 20°C a 25°C y 50 a 55% de humedad, protegido de la luz directa, lluvia, heladas, etc.

El calor, el sol y otras inclemencias del tiempo pueden dañar el material debido a una exposición prolongada.

### **Características y recomendaciones:**

Los materiales pueden variar en color de un lote para otro, dentro de un límite de color estándar. La línea de productos Plavicouro recibe aditivos UV, anti-llamas y bactericidas / fungicidas. La línea está diseñada para usarse en áreas de ocio cubiertas al aire libre.

Está indicada la limpieza semanal periódica del revestimiento para evitar la acumulación de suciedad y otros contaminantes que puedan deteriorarlo y / o cambiar su apariencia. Las manchas y los derrames deben limpiarse en un plazo máximo de 5 minutos para evitar daños permanentes al revestimiento. Al realizar una limpieza rápida, muchas de las manchas comunes de la vida cotidiana como: grasas, sangre, tintas de bolígrafos, jugo de tomate, entre otras, se pueden eliminar de manera efectiva. Se recomienda utilizar agua y jabón suave.

Evite el uso de esponjas y otros materiales abrasivos.

Los disolventes como acetonas, diluyentes y alcohol pueden ser muy efectivos para eliminar las manchas, pero también pueden causar daños inmediatos y / o permanentes, además de contribuir al deterioro del recubrimiento. El uso de dichos productos es responsabilidad única y exclusiva del usuario. Cuando se hace con frecuencia, puede causar daños permanentes al revestimiento.

La decisión de utilizar el producto es responsabilidad única y exclusiva del comprador, se recomienda que el producto sea aprobado en su proceso de aplicación.

### **Garantía:**

La garantía del laminado por defectos de fabricación, considerándose estos únicamente aquellos resultantes de su proceso productivo, frente al laminado en su forma de suministro y que hacen que el material no sea apto para su uso habitual es de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de venta (facturación).

La responsabilidad de Plavimars se limita al cambio de la cantidad de laminado defectuoso y siempre que la queja sea declarada procedente. Plavimars no será responsable, en ningún caso, de los defectos derivados de su industrialización, instalación, otros materiales y equipos añadidos al material, limpieza o uso inadecuados por parte del consumidor final.

### **Exclusión de la garantía:**

La garantía no aplica cuando el defecto en el producto se debe a:

- Daños sufridos como consecuencia de accidentes atípicos y / o fenómenos de la naturaleza.
- Uso y / o instalación inapropiados.
- Transporte y / o almacenamiento inadecuado o inadecuado.
- Uso de productos químicos no aptos para películas de PVC. Uso de utensilios inapropiados (abrasivos) para la limpieza.
- Manipulación y / o uso incorrectos e inadecuados. Manipulación sobre superficies que puedan dañar el producto.
- Todas y cada una de las características / daños no resultantes del proceso de producción.

### **Notas:**

1. La información contenida en esta especificación está destinada a la comprensión de las características y aplicaciones, habiendo sido elaborada en base a la literatura existente y, en los resultados de análisis de laboratorio.
2. La presente especificación no constituye garantía ni declaración de idoneidad de interés para el usuario, ya que es necesario analizar el propósito de la aplicación, ya que las condiciones de instalación, equipo de soldadura y aplicación son variables e influyen en las características del producto.
3. La decisión de utilizar el producto es responsabilidad única y exclusiva del comprador.
4. Deben observarse las reglas, normas y prácticas de instalación vigentes para cada aplicación, así como los procedimientos de aprobación y especificaciones técnicas del proyecto.
5. En el caso de compra para reventa, deberán observarse las normas de publicidad, embalaje, etiquetado, indicación de composición, etc., así como informar y orientar al usuario final sobre la información y pautas relacionadas con el producto.
6. El fabricante no se hace responsable de los daños o pérdidas que resulten de irregularidades y defectos resultantes de la instalación, así como del uso inadecuado del producto.
7. Los colores y matices están sujetos a cambios naturales con el tiempo.
8. Si necesita más información, comuníquese con la asistencia técnica.
9. La información contenida en esta especificación puede actualizarse sin previo aviso, lo cual cancela la información emitida previamente. Siempre se recomienda verificar la versión actualizada.